


FISA TEHNICA

Policarbonat celular GAMA PLUS – 8mm

Grosime	8 mm
Structura	3 pereti 
Format standard placa	2100 x 6000 mm

Caracteristici tehnice

Grosime	8 mm				
Cod	GA8T	GA8F	GA8O	GA8F-Ciocan	
Culoare	Clear	Bronz	Opal	B-Ciocan	
Reactia la foc	B-s1,d0				EN 13501-1:2007+A1:2010
Greutate [g/mp]	1200				EN 16153:2013
Raza minima de curbura [mm]	1440				
Transmisia luminii, [%]	82	35	50		
Izolare termica (U value) [WmpK]	3.2				
Temperatura minima	- 40 °C				
Temperatura maxima	+ 120 °C				
Garantie regresiva, rezistenta la U.V.	5 ani				



Depozitarea

In cazul depozitarii placilor de policarbonat celular pe paleti din lemn va rugam sa utilizati paleti care au dimensiunile egale cu dimensiunea placilor de policarbonat pentru a evita flexarea sau tensionarea necorespunzatoare a acestora.

Nu se admite depozitarea, la santier sau in depozit, unui numar mai mare de 50 placi de policarbonat suprapuse.

Zona in care se face depozitarea placilor de policarbonat trebuie sa fie curata sa nu contina elemente care pot deteriora sau strapunge placile de policarbonat.

Perioada de depozitare in exterior trebuie sa fie cat mai mica. Depozitarea exterioara prelungita duce la dificultate in indepartarea foliei de protectie.



Manipulare

Atunci cand este utilizat un stivuitor, trebuie sa se acorde atenta majora. Furcile stivuitorului sa nu atinga placa de policarbonat sau folia de protectie a acesteia.



Taierea

Colile din policarbonat pot fi taiate cu instrumente comune de taiere cum ar fi cuttere sau circulare. Placa trebuie tinuta astfel incat vibratiile sa nu compromita procesul de taiere. Daca nu sunt folosite panze special create ptr. plastic se pot utiliza panze de metal cu dintii mici.



Gaurirea

Găurile pot fi efectuate cu burghie cu viteză mare, folosind instrumente adecvate. A se evita patrunderea resturilor în celule. Găurile de fixare trebuie să fie supradimensionate pentru a permite dilatarea termică a plăcii după instalare.

Policarbonatul se montează întotdeauna cu folia inscripționată cu "fata protejată UV" la exterior.



Se recomandă ca îndepărtarea foliei inscripționate să se facă după poziționarea finală în cadrul montajului.

Atât în timpul montării cât și în timpul întreținerii nu calcați direct pe plăcile de policarbonat.

Curbarea plăcilor se face pe lungimea celulelor.



FATA PROTEJATA UV



Accesorii pentru policarbonat celular:

Profile U din policarbonat - pentru închiderea celulelor

Profile H din policarbonat - pentru imbinarea între plăci

Profil presor cu garnitură

Garnitură de așezare

Butoni de fixare; Banda de aluminiu - pentru sigilarea celulelor